

Акриловый лак 720 HS

Acrilyc clearcoat 720 HS



Подготовка поверхности:

Нанести на базовое покрытие с выдержкой не менее 15 мин.
Для предотвращения образования сорности перед нанесением лака рекомендуется протереть базовое покрытие липкой салфеткой.



Смешивание:

По объему 2:1 по массе 100 / 50%, с отвердителем Startone T500 разбавить при необходимости от 0 до 10% универсальным разбавителем Startone. Таблица смешивания в конце каталога.



Вязкость:

16-20сек (DIN 4мм) при температуре 20°C
Перед нанесением тщательно перемешать.



Время жизни смеси:

2 часа при 20°C



Нанесение:

Пневматическое распыление RP, HVLP: давление 1,5-2,2 бар (на входе); дюза: 1,2-1,4 мм.



Наносить 2 слоя

Рекомендуемая температура использования от +18 до +30°C, влажность не более 75 %



Выдержка между слоями:

10-15 минут.



Рекомендуемая толщина:

60-80 мкм.



Воздушная сушка:

При 20°C - 12-14ч.

При 60°C - 45 мин.

Время сушки зависит от температуры воздуха, толщины слоя, циркуляции, влажности воздуха. Для исключения эффекта «закипания» лака рекомендуется выдержать 20 мин перед горячей сушкой в 60°C.



Инфракрасная сушка :

18 мин. Нагревание лампой начинать не ранее, чем через 15 мин от нанесения последнего слоя.

Инфракрасную сушку устанавливать на расстоянии не менее 80 см.



При повышении температуры в месте нанесения лака скорость испарения растворителей повышается, а на поверхности формируется пленка. Те частицы растворителя, что все еще находятся под пленкой, устремляются в атмосферу позже. Они неизбежно образуют на пленке микродырочки – поры лака, которые визуально незаметны. Покрытие со временем перестанет блестеть, станет матовым и шероховатым. Поэтому рекомендуется не производить горячую сушку сразу после нанесения слоя – следует выдержать согласно инструкции к применению для испарения большого количества летучих веществ, чтобы не возникло «эффекта закипания». Оптимальное время выдержки – 20 минут, при плохой вентиляции в помещении – до 25-20 минут, при этом верх краски должен быть сухим на ощупь.

Акриловый лак Startone 720 HS, с высоким содержанием сухого остатка на основе высококачественной двухкомпонентной акриловой смолы подходит для полной окраски кузова автомобиля, а также отдельных элементов. Лак очень легко наносится, хорошо разливается и быстро высыхает. Высокая твердость, устойчивость к ультрафиолетовым лучам и атмосферным условиям гарантирует высокую прочность, а блеск - превосходный вид покрытия. Может быть перекрашен в течении 24 часов без промежуточного шлифования. Фасовка: 0,5 л; 0,8 л; 4,5л.

Поверхности пригодные для нанесения:

Наносить на выдержанное до полного матования свежее базовое покрытие. При нанесении на старое покрытие его необходимо зашлифовать и обезжирить.

Очистка оборудования:

Использовать растворитель 646 или иной аналогичный растворитель

Хранение и транспортировка:

Гарантированный срок годности – 24 месяца с даты изготовления. Хранить в сухом помещении при температуре от -30°C до +30°C в плотно закрытой таре, предохраняя от попадания влаги и прямых солнечных лучей.



Артикул	Объем	Кол-во упаковки
CC7201-500	0,5л	6 шт
CC7201-800	0,8л	6 шт
CC7201-4500	4,5л	3 шт