






# MASTERWAX

ООО «ПОЛИХИМ»  
603086, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Ю.Фучика, д. 8а, офис 321  
Тел. (831)216-37-25, 216-37-28  
[www.masterwax.ru](http://www.masterwax.ru), [info@masterwax.ru](mailto:info@masterwax.ru)

Мастика сланцевая  
ТУ 2384-001-25582316-2015



- Эластичное покрытие
- Армирующие свойства
- Антишум
- Защита от влаги

Описание			
Шумоизоляционный износостойкий состав на основе нефтяного битума, сланца, пластификаторов, с содержанием ингибиторов коррозии..			
Свойства			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Тиксотропный состав</li> <li>• Эластичное покрытие, стойкое к механическому, химическому воздействию среды и различным температурным режимам</li> <li>• Отличная адгезия к металлическим поверхностям</li> <li>• Защита поверхности от влаги, солевых растворов и образования коррозии</li> <li>• Не влияет на лакокрасочное покрытие</li> </ul>			
Применение			
Используется для создания гидрофобных покрытий на металлоконструкциях, сооружениях из дерева и бетона. Для обновления старых кровельных материалов, герметизации швов			
Технические характеристики			
№ п/п	Наименование показателей	Норма по ТУ	Метод испытания
1	Внешний вид и цвет материала	Черный. Однородная шероховатая поверхность	ГОСТ 29319 и п. 5.4, п.5.5 ТУ
2	Время высыхания при температуре (20±5)°С,ч	48	п.5.10 ТУ
3	Стойкость к статическому воздействию воды, ч	200	ГОСТ 9.403 разд.2
4	Стойкость к статическому воздействию 5%-ного раствора хлористого натрия, ч	120	ГОСТ 9.403 разд.2
Поверхности для нанесения			
Наносить на чистую, сухую, подготовленную поверхность.			
Технология нанесения			
 ПОДГОТОВИТЬ ПОВЕРХНОСТЬ	<b>Подготовка поверхности:</b> Удалить грязь и рыхлую ржавчину, очищенную поверхность обезжирить (ацетоном, уайт-спиритом, бензином) и просушить. Если на металле присутствует ржавчина, то её нужно по возможности зачистить и обработать преобразователем ржавчины.		
 НАНОСИТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ   ПЕРЕМЕШАТЬ 2-3 МИН.	<b>Нанесение материала:</b> Защитить поверхности, не подлежащие обработке. Материал наносить при температуре окружающего воздуха 10-30°С.  Перед применением продукт выдержать при комнатной температуре в течение 1-2 ч и тщательно перемешать. Нанесение методом воздушного напыления при помощи специального оборудования для мастик различных видов вязкости, а также кистью или шпателем в 1-2 слоя.		
 СОБЛЮДАТЬ ВРЕМЯ	<b>Сушка:</b> Время межслойной сушки 5-6 часов при температуре 15-25°С. Время высыхания готового покрытия – 48 часов		
 ИСПРАВИТЬ ОШИБКИ УАЙТ-СПИРИТОМ	<b>Исправление ошибок:</b> При попадании состава на лакокрасочное покрытие рекомендуется удалить его уайт-спиритом или авиационным керосином. В случае ошибок, допущенных при нанесении, невысохший материал можно удалить вначале шпателем, а затем ветошью, смоченной растворителем. После окончания работ оборудование промыть уайт-спиритом или бензином.		
Хранение и транспортировка			

Продукцию хранят в крытых сухих вентилируемых складских помещениях на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Температурный режим хранения: от -30°С до +35°С. Температурный режим транспортирования: от -30°С до +35°С. Срок годности – 5 лет

**Меры предосторожности**

Беречь упаковку с материалом от огня. Работать на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении. Избегать попадания на кожу и в глаза. При попадании на кожу или в глаза промыть водой, при необходимости обратиться к врачу.

**СИЗ**

Респиратор, перчатки, защитные очки.

**Сертификаты**

СГР RU.77.01.34.015.E.002693.12.15  
РПБ 25582316.20.60361 до 14.01.2025

**Стандартная фасовка**

Жестяная банка 1,2 кг, 12 шт., гофрокороб, арт. MW010301  
Жестяная банка 2,7 кг, 6 шт., гофрокороб, арт. MW010302

**Вспомогательные материалы**

Преобразователь ржавчины ФОР-1 Триггер 500 мл, 15 шт, гофрокороб, арт. MW060102

**Общая информация.** Перед применением необходимо ознакомиться с Паспортом безопасности продукта для получения информации о мерах предосторожности и рекомендаций по технике безопасности.  
**Заявление об ограничении ответственности.** Данные в ЛТИ приведены с целью информирования и основаны на нашем знании и опыте использования продукта на момент его производства. В связи с этим ООО «ПОЛИХИМ» не несет ответственности за пригодность нашей продукции, а также за предполагаемое применение и его результаты, если условия, применение и методы работы отличаются от наших. Мы настоятельно рекомендуем вам провести собственные предварительные испытания, чтобы подтвердить пригодность нашей продукции для ваших целей. За исключением однозначно согласованных случаев, а также по основаниям, предусмотренным законодательством в части ответственности за качество продукции, любая ответственность в отношении информации, содержащейся в ЛТИ исключается.

