

1К Грунт адгезионный по пластикам

Быстросохнущий однокомпонентный адгезионный грунт, применяемый для окраски большинства видов автомобильных пластиков.

Грунт отличается превосходной адгезией, высокой эластичностью и легкостью в применении. Цвет прозрачный и с серебристыми частицами. Плотность 0,88 г/см³.

ПОВЕРХНОСТИ, ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ:

Пластики, применяемые для изготовления автомобильных кузовных деталей: PP, PP/EPDM, PA, ABS, SAN, PC, PUR-RIM, R-TRU, TPO, PBTP, PUR, PUR flexible foam, UP-GF, PVC.

ПОСЛЕДУЮЩИЕ ПОКРЫТИЯ

Все акрилуретановые, полиуретановые грунты, грунт-эмали, эмали, в том числе базовые.



ПРИМЕНЕНИЕ:



Подготовка поверхности:

Новые не загрунтованные пластиковые детали очистить от смазки для пресс-форм подходящим очистителем или путем нагревания детали в течение 60 мин при 60°C, обезжирить и заматировать. Очистить поверхность, используя сольвентный и водно-спиртовой обезжириватель Startone.



Вязкость:

11-14 сек (DIN 4мм), 20°C,
Продукт готов к нанесению.
Перед нанесением тщательно перемешать.



Дюза:

RP 1.2-1,4 мм, 1.8-2.2 бар(на входе), HVLP 1.2-1.4 мм, 2.0 бар (на входе).



Нанесение:

Наносить 1 полный слой
Рекомендуемая температура использования +15.. +25°C,



Рекомендуемая толщина: 5-7 мкм

Теоретический расход: 60-80 г/м²



Выдержка до нанесения следующего покрытия:

10-15 мин при 20°C



Если необходимо окрашивать пластики, происхождение которых не установлено или вызывает сомнение, то предварительно следует произвести тест на адгезию 1К Грунта для пластика к конкретной поверхности.

Перед нанесением последующих материалов необходимо полностью высушить грунт согласно инструкции по применению. Не превышайте рекомендуемой толщины пленки материала, так как это вызовет существенное увеличение времени сушки и может отрицательно повлиять на адгезию.



Помещения должны хорошо проветриваться.

При использовании пользоваться средствами индивидуальной защиты органов дыхания и кожных покровов.

После применения ёмкость с продуктом следует плотно закрыть

ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ

Использовать средство для промывки оборудования Startone или иной аналогичный растворитель

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Гарантийный срок годности – 24 месяцев с даты изготовления.

Хранить в сухом помещении при температуре от -10°C до +30°C в плотно закрытой таре, предохраняя от попадания влаги и прямых солнечных лучей.